

Когато приготвената смѣсь се разтопи и стане течна, отварятъ се тржбитѣ на сжда и отъ тѣхъ нажежената течна маса се излива на листа въ особни форми (калъпи). Тия метални листа — златни, сребърни, никелови или медни, иматъ единъ сантиметръ дебелина. За да не останатъ шупли въ метала и за да се получи дебелината, която трѣбва да иматъ моне-



Машинитѣ, които насичатъ монетнитѣ пластинки.

титѣ, тия листове се прекарватъ последователно презъ машини, които се състоятъ отъ два металични цилиндри, приближени единъ до другъ. Тѣ се движатъ съ голѣма сила и твърдитѣ металични листа се изгъняватъ между тѣхъ, както тестенитѣ лист подъ точилката. Когато листитѣ добиятъ нужната дебелина, нарѣзватъ се на дълги ивици и се пре-