

Потапяньето на кожата въ танинена вода се нарича *таниране* на кожата. Танирането на кожата става по слѣдния начинъ: Въ дворѣтъ на табачницата изкопаватъ дълбоки ями, обградени отвѣтрѣ съ камъне, тухли или пъкъ съ дебели дървени дъски. На джното на трапищата слагатъ единъ пластъ джбови кори, а отгорѣ имъ слагатъ една кожа, добръ распъната. Тази кожа посипватъ отново съ джбови кори и отгорѣ ѝ слагатъ втора кожа, също така испъната добръ. Това се продължава до тогасъ, до когато се напълни трапѣтъ съ кожи.

Слѣдъ това наливатъ въ трапищата вода, за да се разтопи въ тѣхъ танина и да влѣзе въ дупките на кожата. Най-отгорѣ трапа покриватъ съ дебела покривка и го държатъ затворенъ цѣли три мѣсеца.

Като се изминатъ първитѣ три мѣсеца, изваждатъ кожата отъ трапищата и имъ се слагатъ нови джбови кори. Подновяването на джбовитѣ кори става отъ 1 — 3 пѣти. Кожитѣ трѣбва да ставатъ въ трапищата отъ 9 — 12 мѣсеца, т. е. до когато станатъ корави и *негнищи*. Така се приготвяватъ дебелитъ мишини, които наричаме *гънове*.

2. Въ друго отдѣление на табачницата работницѣтъ работятъ *тънкитѣ мишини*. Тѣ се приготвяватъ отъ кожата на малкитѣ животни, като овцитѣ, козитѣ, телцитѣ и др. Тѣзи кожи не стоѣтъ въ дупките повече отъ 3 или 4 мѣсеца.

Като извадятъ тънкитѣ кожи отъ трапищата, изсушаватъ ги добръ и отчеткуватъ по тѣхъ прахѣтъ отъ джбовитѣ кори; послѣ ги прѣкарватъ между гладки желѣзни валове (цилиндри), които ги смачковатъ добръ и ги правятъ на меки мишини. Тази работа се извършва въ особни дюкени така: Най-напрѣдъ кожарѣтъ оглажда кожата съ едно желѣзно орджие; слѣдъ него съ друго орджие разцѣпя кожата на двѣ части: едната е правилна и гладка, а другата грапава. Гладката е яка, а грапавата слаба.